

S61 ONELIGHT. MASILLA POLIÉSTER ULTRA-LIGERA.

Masilla universal de poliéster, ultra-ligera con micro esferas, ideal para rellenar y reparar defectos de la mayoría de los soportes.

Combina las excelentes propiedades de óptimo relleno y facilidad de lijado.

Disponibile en color crema.



S61 ONELIGHT. MASSA POLIÉSTER ULTRA-LEVE

Massa universal de poliéster, ultra leve com micro esferas, ideal para enchimentos e reparação de defeitos da maioria dos casos.

Combina as excelentes propriedades de enchimento e facilidade de lixamento

Disponível na cor creme.



ES FICHA TÉCNICA S61

PT FICHA TÉCNICA S61

S61 ONELIGHT BODYFILLER YELLOW Masilla Universal Ultra-Ligera

S61 ONELIGHT BODYFILLER YELLOW Massa Universal Ultra-Leve

A) DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:

Masilla universal ultraligera para la reparación de cualquier soporte, dotada de óptima espatulabilidad y compacteza.

Su particular composición permite un excepcional facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder de adhesión y óptimo acabado. No añade peso a las reparaciones, donde es importante la reducción de peso como en los sectores de náutica, aeronáutica, vehículos industriales, autobuses, etc...

Durante su lijado se genera una mayor cantidad de partículas de polvo gruesas, con una notable reducción de la dispersión de polvo del lijado en el ambiente.

VOC <250 g/l

2004/42/IIIB (b) (250) <250

A) DESCRIÇÃO E ÁREAS DE USO:

Massa universal ultra-leve para reparação de imperfeições dotada de óptima espatulabilidade e compactação.

Sua particular composição facilita excepcionalmente o lixamento, a mínima permeabilidade à umidade, alto poder de adesão e ótimo acabamento. Não aumenta o peso às reparações, onde é importante a redução de peso como nos setores de náutica, aeronáutica, veículos industriais, ônibus, etc...

Durante a lixação gera-se uma maior quantidade de partículas de pó grossas, com visível redução da dispersão do pó no ambiente.

VOC <250 g/l

2004/42/IIIB (b) (250) <250

B) NOTAS TÉCNICAS:

Composición: Resinas poliéster insaturadas y cargas especiales
Peso específico: 1,00 + - 0,05 kg/l
Color: Amarillo
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad
Conservación: 12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

B) NOTAS TÉCNICAS:

Composição: Resinas poliéster insaturadas e cargas especiais
Peso específico: 1,00 + - 0,05 kg/l
Cór: Amarelo
Dados de segurança: Ver folha de segurança
Conservação: 12 meses, em condições de armazenagem adequadas

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



- Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio
- Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas



- Limpiar bien la superficie a tratar con V09 Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc...
- Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar



- Chapa galvanizada de ferro, aço, alumínio e fibra de vidro
- Pinturas originais ou pinturas velhas bem consolidadas



- Limpar bem a superfície a tratar com V09 Desengraxante e certificar-se que esteja seca e limpa de silicones, ceras, graxas, etc...
- Sobre massas, aplicações de fundos: lixar e limpar antes de aplicar

D) ADVERTENCIAS:



- Mezclar cuidadosamente con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado
- No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C
- Conservar en lugar fresco y seco



- Misturar cuidadosamente com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso excessivo de endurecedor, para evitar problemas de sangramento durante a fase de repintado
- Não utilizar o produto a temperatura inferior aos 5°C
- Conservar em local fresco e seco

E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta C10; Pot-life = 3-5' a 20°C



Aplicación a espátula



< 30' a 20°C



4-5' a 1 mt



Lijado P120 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

E) APLICAÇÃO:



Endurecedor em pasta C10, Pot-life = 3-5 a 20°C



Aplicação a espátula



< 30' at 20°C



4 a 5' a 1mt



Lixado P120 rebaixamento
Lixado P180-P220 acabamento

F) LIMPIEZA DE LOS ÚTILES DE APLICACIÓN:

> Con disolvente nitro o de limpieza

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO:

> Com dissolvente nitro ou de limpeza

As informações técnicas são o resultado de nossa experiência. Aseguramos a qualidade do produto, entretanto, não estando as condições de uso sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade nos resultados obtidos.