



EVOLUTION

T E C H

TDS ES

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Sistema de base bicapa para colores sólidos, perlados y metalizados.
Excelente precisión cromática y buena cubrición.
Fácil de aplicar y difuminar.

NOTAS TECNICAS

Composición: Resinas acrílicas, poliéster, disolventes y pigmentos especiales.
Colores disponibles: colores sólidos, perlados y metalizados.
Datos de seguridad: Consultar la ficha de datos de seguridad.

APAREJOS:

Fondos de repintado ICR Sprint (Serie F76* - Serie F46* - Serie F56*).
Pintura vieja en buen estado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:



Lijado y limpieza con V09, V11

ADVERTENCIAS:



Agitar bien el producto antes del uso.

Respetar la relación de mezcla.

No utilizar el producto a temperaturas inferiores a 10°C.

Conservar en un lugar fresco y seco



INDUSTRIA
CHIMICA
REGGIANA




MEZCLA :



1:1 Vol. (85-90% peso)


- D20 Evolution Tech Diluyente RAPIDO <15°C
- D21 Evolution Tech Diluyente NORMAL >15°C
- D22 Evolution Tech Diluyente LENTO >25°C



- 16"- 18" DIN 4 a 20°C
- Potlife: Indefinido



- 1,3-1,4 mm 2-3 bar (a una distancia de 15-20 cm)
- 2-3 manos = 15-20 micras



- 5'-10' entre manos;
- 10'-15' a 20°C antes de aplicar barniz

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:

- Con diluyente de limpieza

CONTINUACION DE LA APLICACION:

- Barniz ICR SPRINT H79, H69, H67, H59, H55, H62.

INDICACIONES:

- -Aplicación de 2 manos más una mano ligera de corrección, para el control de metales (en caso necesario)