

C06 SECATIVO EN PASTA

Página 1 de 1
Febrero 2004, 1ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Secativo en pasta para Masilla epoxídica M26

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Poliamina alifática
Peso específico: 1,88 + - 0,1
Color: Paglierino
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

C) MODO DE EMPLEO:



* Utilizar en proporción del 16% en peso, o bien 6:1 a volumen (6 partes de masilla M26 y 1 parte de catalizador C06)

D) ADVERTENCIAS:

- * Errores superiores al 10% de más o menos sobre el porcentaje del catalizador perjudican las características finales del producto.
- * Es necesario que los botes estén bien cerrados y que todas las herramientas de trabajo utilizadas para la mezcla estén perfectamente secas.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

