

C50 CATALIZADOR EPOXI

Página 1 de 1
Enero 2002, 1ª revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Catalizador para resina epoxidica EPOXI R47, cuando ésta se utiliza con red de refuerzo con fibra de vidrio y endurecimiento rápido a baja temperatura.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliamina modificada
Peso específico: 1,03 + - 0,1
Color: Incoloro
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 18 meses

C) EMPLEO:

* Mezcla, utilizar 50 % en peso o 2:1 en volumen, sobre 2 partes de Resina Epoxi R47 y 1 parte de Catalizador C50.

D) ADVERTENCIAS:

- * Errores superiores al 10% en más o menos porcentaje de catalizador perjudicaría las características finales del producto.
- * Es necesario que los envases estén bien cerrados y que todos los utensilios de trabajo y los contenedores para hacer la mezcla estén perfectamente limpios y secos

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

