

MB50 MASILLA EPOXI BICOMPONENTE

Página 1 de 1
Febrero 2005, 1ª revisión

Masilla transparente epoxidica bicomponente para el fijado de bronce sobre piedra en el sector del arte funerario.

Tiene un rápido secado y un óptimo poder penetrante en materiales como mármol, piedra, granito hierro, madera, vidrio etc.

Su confección en cartucho, con boquilla curvada, permite una mezcla correcta y automática entre los componentes A y B, y una aplicación del producto también en pequeños agujeros.

La masilla en cartucho MB50 tiene un tiempo de trabajo (pot-life) de aprox. 5- 6 minutos y un secado definitivo , que puede variar en función de la temperatura y de la masa, entre 30 y 120 minutos.

