

**M27 MASILLA EPOXI PARA GRANITO "F"**Masilla para exterior- **más fluida**Página 1 de 2  
Febrero 2005, 1ª revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Masilla epoxi fluida para el pegado de granito y piedras en general expuestas al exterior. Su excelente adhesividad, gran resistencia química, dureza, flexibilidad y estabilidad a los agentes atmosféricos la hacen imprescindible para el pegado de granito y piedras especiales que deben permanecer al exterior. La Masilla para granito y mármol para exterior mantiene su poder de pegado porque actúa por contacto, no tiene tensiones superficiales y tiene una absoluta estabilidad química y técnica. Puede ser utilizado sobre piedra húmeda, aluminio, metales, vidrio. Es posible la coloración max. 5% de colorante en pasta para poliéster.

**B) NOTAS TECNICAS:**

Composición: Resina epoxidica y cargas minerales.  
Peso específico: 1,825 + - 0,1  
Color: Paglierino neutro  
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

**C) PREPARACION DEL SOPORTE:**

\* La superficie debe estar limpia de grasas y polvo.

**D) ADVERTENCIAS:**

- \* Mezclar cuidadosamente la M27 Masilla Epoxi para granito F con C07 catalizador.
- \* Evitar el uso de una dosis errónea de catalizador, se aconseja pesar con balanza.
- \* **Errores superiores al 10% de más o menos sobre el porcentaje del catalizador perjudican las características finales del producto.**
- \* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- \* Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

**M27 MASILLA EPOXI PARA GRANITO "F"**Masilla para exterior- **más fluida**Página 2 de 2  
Febrero 2005, 1ª revisión**E) APLICACIÓN:**8% en peso (12:1 en volumen) catalizador C07  
potlife 35' + - 5 a 20°C (100 gr. de masa)

aplicación a espátula



&lt; 8 h a 20°C.



15-20' a 1 m

**F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:**

\* Con disolvente nitro o de limpieza.

**G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:**

Aplicación normal de abrillantado-pulido.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.