

R43 POLICRISTAL LIQUIDO INCOLORO

Página 1 de 2
Octubre 2003, 2ª revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Masilla para mármol, piedra, granito, etc., a base de resinas de poliéster. Su característica principal es de ser completamente incolora, estable a la luz y también al paso del tiempo.

Su condición de transparente incoloro lo hace particularmente indicado para muchas aplicaciones como pegado y estucado de mármol blanco a estructuras sacaroides sin que se verifiquen remaqueos en la zona tratada, tratamiento de chapas de travertino para cerrar los poros sin anular ni variar su estética, trabajos sobre ónix, trabajos artísticos etc...

Su versatilidad se manifiesta en la facilidad con que es posible aditarlo con pigmentos, como la madre perla o colorantes de poliéster para conseguir los efectos deseados.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada
Peso específico: 1,1 + - 0,05
Color: incoloro
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 6 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

* La superficie debe estar limpia de grasas, ceras, polvo etc... y asegurarse que esté seca.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar cuidadosamente la masilla con el 1-3% de endurecedor C09.
- * Evitar el uso de un exceso de endurecedor..
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



R43 POLICRISTAL LIQUIDO INCOLORO

E) APLICACIÓN:

1-3% endurecedor líquido C09 pot-life > 15' a 20°C.



aplicación a espátula



< 90' a 20°C.



4-5' a 1 m

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:Aplicado en capas muy finas es necesario esperar al menos 10 horas
Antes de pasar a la operación de abrillantado-pulido.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

